

BETEK-1®

Betek-1, içeriğindeki maddeler sayesinde harca kolay işlenme özelliği kazandıran, harçta oluşan boşlukları tıkararak geçirimsizlik sağlayan, harçta oluşabilecek çatlakları önleyen sıvı harç katkıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Suya ve rutubete maruz kalan her tür sıva ve şap işlerinde; dış cephe sıvalarında; havuz, fosseptik, atık su arıtma tesisleri, bodrum kat, banyo, teras sıva ve şaplarında kullanılır. Demir donatı içermeyen tüm kum, çimento, çakıldan oluşan harç karışımlarında kullanılır.



UYGULAMA

Alt yapı temiz ve sağlam olmalı, bu nedenle kopmuş ve kopmaya müsait parçalar temizlenmeli ve yüzey nemlendirilmelidir. Kum 3 mm'lik elekten geçirilmiş, milsiz, temiz ve dişli olmalıdır. Çimento taze ve bozulmamış olmalıdır. Hazırlanan harca kireç ilave edilmemelidir.

CEPHE SIVALARINDA SU YALITIMI

Betek -1'in sıva harcına katılması ile nefes alma özelliğine engel olunmadan cephenin tam izolasyonu sağlanır.

Bunun için su (9 ölçek) ve Betek-1 (1 ölçek) ile elde edilen Betek-1'li harç karma suyu önceden hazırlanan kuru sıva harcına ilave edilerek yüzeye 2 kat uygulanır. Harçta iyi bir yapışma ve esneklik özelliği isteniyorsa çimento ağırlığının %10'u kadar Lateks ilavesi tavsiye edilir.

ZEMİN NEMİNE KARŞI SIVA UYGULAMASI

Eğer yüzeyde kuvvetli su sızıntıları varsa bunlar durdurulmalıdır. Daha sonra Lateks ile aderasyon köprüsü oluşturulmalıdır. 1 ölçek Betek-1, 9 ölçek su ile karıştırılır. Hazırlanan bu harç karma suyu, 400-500 dozda hazırlanan harca ilave edilir ve uygulamaya geçilir.

BASINÇLI SULARA KARŞI YALITIM

Uygulama yapılacak yüzey temiz ve sağlam olmalıdır. Betek-1 (1 ölçek) + su (9 ölçek) ile karıştırılır. Kumun ıslak olması halinde karışım 1/8 ile 1/6 oranında kullanılır. Harç hazırlanırken Betek-1 içeren harç suyu sık sık karıştırılmalıdır. Birinci kat (1 çimento+1 kum) karışımı Betek-1'li harç ile 5 mm kalınlığında sıvanır. İkinci ve üçüncü katlar (1 çimento+1 kum) karışımı, Betek -1'li harç ile 2-3 mm kalınlığında sıvanır. İlk tabaka iyice kendini çekmeden üst tabakanın yapılmasına geçilmez. Son kat çimento-kum 1/1 oranında olup iyice perdahlanmalıdır.

SARFIYAT

Harç karma suyu miktarına bağlı olarak, ortalama 9 ölçek suya, 1 ölçek Betek-1 karıştırılır. Verilen sarfiyatlar yaklaşık değerler olup; yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına göre farklılıklar olacağından, kesin sarfiyat iş bitiminde belli olacaktır.

DEPOLAMA

Ağız açılmamış ambalajında, dondan korunarak 2 yıldır.

AMBALAJ

5 Kg ve 20 Kg Plastik Bidon

ZARARLILIK İFADESİ

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

ÖNLEM İFADESİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P264 Elleçlemeden sonra iyice yıkayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu gözlük/koruyucu maske kullanın.

P305+P351+P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.

P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

UYARI KELİMESİ *Dikkat*



GHS07

RAYİÇ NO : 10.300.2001